

# PELOX T 100

## ALLASPEITTAUSTIIVISTE



### TUOTETIEDOT

Pelox T 100 on ammattikäyttöön tarkoitettu typpi- ja fluorivetyhappoa sisältävä allaspeittausaihiiviste, joka

- poistaa tehokkaasti tummentumat hitsivyoehykeeltä ja lämpökäsittelyalueelta
- poistaa korroosionkestävyyttä ja ulkonäköä heikentävät epäpuhtaudet teräksen pinnalta
- parantaa ruostumattomien ja haponkestävien terästen syöpymisenkestävyyttä
- tekee ruostumattomien ja haponkestävien terästen pinnoista sileitä ja metallisen puhtaita
- on edullinen käyttökustannuksiltaan ja ekologinen käytöltään
- ei sisällä kloorivetyhappoja ja klorideja
- on optimaalinen väkevyydeltään ja paras korroosionkestoltaan
- täyttää KWU-säännökset AVS D 8.1 B/000 ruostumattomien terästen peittauksesta



Tyyppi:	Tilausno:	Pakkausko:
Pelox T 100 (30kg)	51000041	30kg kanisteri
Pelox T 100 (1000kg)	51000043	1000kg kontti

### KÄYTTÖOHJEET

Allaspeittausaiheen vaikutusaika on määritettävä kokemusperäisesti ja se riippuu lämpötilasta, peitattavasta perusmateriaalista, sekoitus-suhteesta ja sekä materiaalin pinnalla olevista jäänteistä. Keskimäärin vaikutusaika on suhteessa 1:1 veden kanssa sekoitettuna +18 °C lämpötilassa:

- 10–30 minuuttia (ruostumaton teräs)
- 20–60 minuuttia (haponkestävä teräs)
- 60–240 minuuttia (erikoishaponkestävä teräs).



### VARASTOINTI

Pelox T 100 säilytysastiat tulee varastoida huoneen lämpötilassa, hyvin ilmastoidussa, mielellään lukitussa tilassa, suljettuina ja pystyasennossa sekä suojattuna auringon valolta. Ei saa varastoida palavan materiaalin tai voimakkaiden alkaalien esim. lipeän kanssa samassa tilassa.

Osoite:

Tototie 2  
70420 KUOPIO

Puhelin ja faksi:

p. 0207 969 240  
f. 0207 969 249

Internet ja email:

www.somotec.fi  
somotec@somotec.fi

Maahantuonti ja myynti:

**Somotec Oy**

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään