



Luokitukset:	EN 1044:	EN ISO 3677:
	CP104	B Cu 89 PAg 650-810

Kuvaus ja käyttökohteita:	<p>PHOSBRAZ AG50 on monipuolinen seos, joka sopii kuparin juottamiseen ilman juoksutetta. Juotokset kestävät hyvin alhaisia käyttölämpötiloja, joten AG50 sopii erinomaisesti mm kylmälaiteteollisuuden käyttöön.</p> <p>Juotteen erinomainen juoksevuus ja alhainen sulamislämpötila takaavat juotoksille korkeat sitkeysarvot ja näin loistavat tärinä- ja kylmänkestävyydet.</p> <p>AG50 sopii myös kupariseoksille (pronssi, messinki) yhdessä AGFLUX:n kanssa käytettynä.</p>

Tyypillinen koostumus (%):	P	Ag	Cu					
	6	5	89					

Ominaisuudet:	Tiheys	Venymä	R.da	Sulamisaue
	8200 kg/m ³	8 %	55 N/mm ²	650 – 810 °C

Tuotetiedot:	Tyyppi:	Nimikenumero:	Mitat:	Pakkauskoko:
	Phosbraz AG 50	61000053	Ø1.5x500 mm	1 kg
	Phosbraz AG 50	61000054	Ø2.0x500 mm	1 kg
	Phosbraz AG 50	61000055	Ø3.0x500 mm	1 kg
	Phosbraz AG 50	61000050	Ø1.5x500 mm	5 kg
	Phosbraz AG 50	61000051	Ø2.0x500 mm	5 kg
Phosbraz AG 50	61000052	Ø3.0x500 mm	5 kg	