



Luokitukset:	EN 1044:	EN ISO 3677:
	AG103	B Ag 55 Zn Cu Sn 630-660

Kuvaus ja käyttökohteita:

BRAZARGENT 5055 on kadmium-vapaa seos, joka koostuu kuparista, sinkistä, hopeasta (55%) sekä tinasta. Seoksella on hyvä korroosion kesto, matala sulamisalue ja erinomaiset juoksevuusominaisuudet.

Käyttökohteita on mm elintarvike- ja saniteettiteollisuudessa sekä lääketeollisuudessa. Ulkoilmaolosuhteissa suositellaan käytettäväksi juoksupäällysteistä (FC) juotelankaa.



Tyypillinen koostumus (%):	Ag	Cu	Zn	Sn
	55	21	22	2

Ominaisuudet:	Tiheys	Venymä	R.da	Sulamisalue
	9200 kg/m ³	11 %	51 N/mm ²	630–660 °C

Tuotetiedot:	Tyyppi:	Nimikenumero:	Mitat:	Pakkauskoko:
	Brazargent 5055	62000160	Ø1.5x500 mm	1 kg
	Brazargent 5055	62000161	Ø2.0x500 mm	1 kg
	Brazargent 5055 FC*	62000163	Ø1.5x500 mm	1 kg
	Brazargent 5055 FC*	62000164	Ø2.0x500 mm	1 kg

* FC = juoksupäällysteinen