



BRAZARGENT TBW 5056 (Ag 56%)

Luokitukset:	EN ISO 3677:		
	B Ag 56 Cu Zn Sn ...		

Kuvaus ja käyttökohteita:	<p>BRAZARGENT TBW 5056 on kadmium-vapaa Borinox-fluksilla täytetty saumaton putkijuotelanka (Ag 56 %), joka tarjoaa erinomaisen täyttösuhteen (juote/fluksi 93%/7%) perinteiseen juoksupäällysteeseen (FC) lankaan verrattuna.</p> <p>Juotelangalla on matala sulamisalue ja erinomaiset juoksevuusominaisuudet. Lisäksi juotoksella on hyvä korroosion kesto.</p> <p>Perinteisiin juoksupäällysteisiin lankoihin verrattuna putkijuotelangan edut ovat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ei fyysistä kontaktia fluksin ja käyttäjän välillä - ei heikkoa päällystettä - fluksi juoksee langan päässä ennen juotteen sulamista - erinomainen säilyvyys - parempi täyttösuhde - vähäisempi juotosjälkien puhdistustarve (mm ei jälkijuotosnokea) <p>Käytetään myrkyttömyys-ominaisuuksien vuoksi mm elintarvike-, ympäristö- ja lääketeollisuuden sovelluksissa.</p>

Tyypillinen koostumus (%):	Ag	Cu	Zn	Sn				
	56	22,5	16,5	5				

Ominaisuudet:	Tiheys	Venymä	Murtolujuus	Sulamisalue
				620 - 655 °C

Tuotetiedot:	Tyyppi:	Nimikenumero:	Mitat:	Pakkauskoko:
	Brazargent TBW 5056	62000175	Ø1.6x500 mm	1 kg