



Luokitukset:	EN 1044:	EN ISO 3677:
	~ CU304	B Cu 60 Zn Si 870-890

Kuvaus ja käyttökohteita:	<p>CUPROX on CuZn-pohjainen seos, joka sisältää pienen määrän piitä, nikkeliä ja mangaania. Seosta suositellaan terästen, valurautojen, metallivalujen, kuparin, pronssin, messingin, nikkelihopean, kuparialumiinin sekä nikkelin kokoonpanoon.</p> <p>Kuumentaminen uunissa, polttimella tai induktiolla.</p> <p>Juoksutteen käyttö (Cupro-Flux) välttämätöntä.</p>

Tyypillinen koostumus (%):	Cu	Si	Ni	Sn	Mn	Zn			
	59.7	0.13	<0.2	<0.2	0.25	loput			

Ominaisuudet:	Tiheys	Venymä	R.da	Sulamisalue
	8400	35	45 N/mm ²	870 – 890 °C

Tuotetiedot:	Tyyppi:	Nimikenumero:	Mitat:	Pakkauskoko:
	CUPROX	63000012	Ø2.0x1000 mm	5 kg
	CUPROX	63000013	Ø3.0x1000 mm	5 kg
	CUPROX	63000014	Ø4.0x1000 mm	5 kg
	CUPROX	63000015	Ø5.0x1000 mm	5 kg