



Luokitukset:	EN ISO 3677:		
	B Cu 59 Zn Ag Si 850-870		

Kuvaus ja käyttökohteita:	<p><b>SUPER-CUPROX</b> on korkealaatuinen juoksutepäällysteinen (FC) CuZn-pohjainen railoitukseseos, joka sisältää pienen määrän piitä, nikkeliä, mangaania sekä 1 % hopeaa.</p> <p>Seosta suositellaan galvanoitujen terästen juottamiseen. Ei vahingoita sinkkipäällysteitä. Hyvän juoksevuuden ja kapilaariominaisuuksiensa vuoksi sopii hankaliin kohteisiin.</p> <p>Kuumentaminen uunissa, polttimella tai induktiolla.</p>

Tyypillinen koostumus (%):	Cu	Si	Ag	Sn	Mn	Zn		
	58	0.12	1	<0.1	0.1	lopuit		

Ominaisuudet:	Tiheys	Venymä	R.da	Sulamisalue
	8400	35	45 N/mm <sup>2</sup>	850 – 870 °C

Tuotetiedot:	Tyyppi:	Nimikenumero:	Mitat:	Pakkauskoko:
	SUPER-CUPROX FC* SUPER-CUPROX FC*	63000002 63000003	Ø2.0x500 mm Ø3.0x500 mm	5 kg 5 kg

\* FC = juoksutepäällysteinen